



sanwil®



KARTA PRODUKTU

SKADEN B-353

Zastosowanie



Powłoka - PCV	100%
Nośnik - PES	100%
Masa powierzchniowa [g/m ²]	550 ± 50
Grubość [mm]	0,9 ± 0,2
Siła zrywająca [daN/5cm] Metoda 2 wzdłuż / wszerz	≥ 30 / ≥ 15
Odporność powłoki na ścieranie (metoda Martindael'a) [Cykle]	≥ 30 000 (dopuszczalny stopień uszkodzenia 2)
Palność	PN EN 1021-1 PN EN 1021-2



sanwil®



KARTA PRODUKTU

SKADEN B-353



REACH



Atest Polskiego Zakładu
Higieny



Nie zawiera ftalanów



Ognioodporny



Wodoszczelny